


## ADLER Floor-Start

42110



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Einkomponenten-Grundierung auf PUR-Acrylatdispersions-Basis für Laub- und Nadelhölzer, isoliert Holzinhaltstoffe bei gerbstoffhaltigen Hölzern. Geringe Holzaufrauung und verminderte Seitenverleimung bei Riemenböden.

### Anwendungsgebiete

Auf allen Holzarten verwendbar; besondere Vorteile auf Hartholzarten wie Eiche oder Esche.

### Auftragsart

Streichen – weicher Pinsel für Acryllacke  
 Rollen – Kurzhaarroller z.B. Mohair- oder beflockte Roller

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen (z.B. Öl, Fett, Wachs) sein.

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, Holzschliff Körnung 120, Boden mit einer spachtelfähigen Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen ADLER Floor-Fill 42109 spachteln. Nach ca. 1 Stunden Trocknung nochmaliger Holzschliff mit Körnung 120.

### Grundierung

Ein satter Auftrag mit ADLER Floor-Start 42110.  
 ADLER Floor-Start 42110 nicht auf den Boden leeren.  
 Trocknung ca. 2 Stunden. Nicht schleifen.

Anwendung für eingefärbte Böden auf Anfrage!

### Deckanstrich

2 x mit ADLER Floor-Classic 42120 oder 2 x mit ADLER Floor-Finish 42140. Leichter Zwischenschliff mit Schleifpapier Kö 240 oder gebrauchtes Schleifgitter Kö120. Schleifstaub mit feuchtem Tuch aufwischen.

### Verdünnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und soll nicht verdünnt werden.

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C  
 Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.

### Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 2 Stunden

07-09 (ersetzt 07-07)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Lackreste mit ADLER Abbeizer 95125 entfernen.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	8 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Gebindegrößen</b>	1 l, 5 l
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei
<b>Haltbarkeit</b>	1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!  Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.