

## ADLER Unigrund

54065 ff



20 % 80001

### Produktbeschreibung

Universelle 1K-Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutzwirkung.

### Anwendungsgebiete

Für Eisen, Stahl, NE-Metalle (Zink, Aluminium und Kupfer), lösemittelbeständige Kunststoffe und Holz  
Eloxiertes Aluminium und Nirosta sehr gut anschleifen und ADLER 2K-Epoxygrund verwenden!

### Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen.

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

### Untergrundvorbehandlung

#### Eisen und Stahl:

Metallisch blank entrostet. Öl- und Fettreste mit ADLER Entfetter 80394 abwaschen.

Innenbereich: 1 satter Anstrich mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Außenbereich: 2 Anstriche mit ADLER Unigrund 54065 ff.

#### Zink:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 anschleifen.  
2 Anstriche mit ADLER Unigrund 54065 ff.

#### Aluminium und andere NE-Metalle:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 anschleifen.  
1 Anstrich mit ADLER Unigrund 54065 ff.

#### Kunststoffe:

Mit Schleifvlies anschleifen

1 Anstrich mit ADLER Unigrund 54065 ff.

Aufgrund der Vielzahl an Kunststoffen wird eine Haftungsprüfung empfohlen.

#### Holz und Holzwerkstoffe:

Rohe Nadelhölzer bzw. pilzempfindliche Hölzer im Außenbereich mit Pullex-Imprägniergrund streichen

1 - 2 Anstriche mit ADLER Unigrund 54065 ff

Achtung: Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten

Für Holzfenster empfehlen wir ADLER Alkydgrund 54063 ff

Auf alten Kunstharzlacken ist die Anstrichverträglichkeit zu prüfen (Gefahr des „Hochziehens“)

**Verdünnung**

ADLER Unigrund 54065 ff wird streichfertig geliefert. Für eine Spritzviskosität von ca. 20 s DIN 53211 (4 mm) muss mit ca. 20 % ADLER Nitroverdünnung 80001 verdünnt werden.

**Verarbeitungs- und Objekttemperatur**

Mindestens + 5 °C

**Trockenzeit**

(Raumtemperatur 20 °C)  
(100 µm Nassfilm)

Staubtrocken 20 Minuten  
Überlackierbar mit KH-Lacken nach ca. 3 Stunden  
mit 2K-Lacken nach ca. 12 Stunden

Durch erhöhte Temperatur kann die Trockenzeit wesentlich verkürzt werden.

Anmerkung: Nach Trocknung von mehr als 3 Tagen muss vor der Überlackierung angeschliffen werden.

**Decklackierung**

Mit den meisten gebräuchlichen 1K- und 2K-Decklacken möglich wie z.B.:

ADLER Samtalkyd 52351 ff  
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff  
ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff  
ADLER 2K-Acrylatlack Weiß 69518

**Arbeitsgeräte**

Mit ADLER Nitroverdünnung 80001 reinigen

**Ergiebigkeit** (pro Auftrag)

10 m<sup>2</sup> pro Liter

**Lieferform**

375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Haltbarkeit**

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

**Farbtöne**

Grau 54065  
Rotbraun 54066  
Weiß 54067

**Sicherheitstechnische Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!