

ADLER SILIKAT GWK

40331

Grundierkonzentrat wasserverdünnbar

Produktbeschreibung

Grundierkonzentrat als Grundfestiger, zum Egalisieren und zur besseren Verkieselung sowie als Verdünnungsmittel für die Silikatfarben ADLER Tiromin und ADLER Tirokat. Basis Kaliumwasserglas.

Besondere Eigenschaften

Unpigmentiert, lösemittelfrei, wasserdampfdurchlässig, stark alkalisch.

Anwendungsgebiete

Zum Grundieren von saugfähigen, sandenden sowie leicht kroidenden mineralischen Untergründen (Kalk, Kalkzement, Zementputz, Naturstein, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, alte Silikat- und Mineralfarbenanstriche.

Auftragsart

Streichen oder Spritzen

Untergrundvorbereitung

- Kleine Risse, Löcher oder Unebenheiten mit geeigneten Fertigmörteln auf Kalk- oder Zementbasis ausbessern.
- Neue Putze 2-3 Wochen austrocknen lassen. Nachputzstellen oder mehrende Putzoberflächen fachgerecht fluatieren. Salzausblühungen trocken abbürsten bzw. Ursache beheben.
- Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mechanisch entfernen und mit geeigneten Schimmelschutzkonzentraten weiterbehandeln.
- Dispersionsfarben mit ADLER Abbeizer und Hochdruckreiniger entfernen.

Grundierung

Saugende oder leicht kroidende Untergründe zur Verfestigung, Egalisierung und besseren Verkieselung bzw. Verarbeitung mit ADLER Silikat GWK, 1:1 mit Wasser verdünnt, vorbereiten. Bei stark saugenden und sandenden Putzuntergründen gegebenenfalls zweimal nass in nass mit ADLER Silikat GWK, 1:1 mit Wasser verdünnt, vorstreichen.

Glänzendes Auftrocknen unbedingt vermeiden!

ADLER Silikat GWK muss die Möglichkeit besitzen, tief in den Untergrund einzudringen.

Glas, Keramik, Naturstein, Klinker, Metall oder lackierte Flächen gut abdecken, Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.

Grund- und Deckanstrich

ADLER Tiromin oder ADLER Tirokat

Verdünnung

Wasser, max. 1:1

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 10 Stunden
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser reinigen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	6 – 8 m ² /l (unverdünnt)
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.
Gebindegrößen	1 l, 5 l, 10 l (Kunststoffgebinde)
Farbton	Farblos, nicht abtönbar
Sicherheitstechnische Angaben	ADLER Silikat GWK ist stark alkalisch. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!